

## Ekstruderede profiler og gummisnor på metermål

AAG lagerfører en række forskellige profiler og gummisnor. Ud fra dine ønsker tilbyder AAG desuden standard- og kundespecifikke løsninger inden for ekstruderede profiler i både fast- og cellegummi.

Produkterne kan leveres i løbende meter, kappet på mål eller samlet i ringe/rammer ved hjælp af liming eller vulkanisering. Leveres med og uden selvklæb.

### Kvaliteter

Produkterne kan leveres efter ønske i følgende kvaliteter: NR (Natur), SBR (Styrenbutadien), NBR (Nitril), CR (Neopren), EPDM, Silikone, IIR (Butyl), BR (Butadien), Viton og Hypalon.

Derudover kan vi med få dages leveringstid fremskaffe silikoneprofiler, silikoneslanger, Viton O-ringsnor og slange, U-profiler med stålindlæg mfl.

### Kundespecifikt

Ud fra dine tegninger og specifikationer udarbejder vi hurtigt et tilbud med angivelse af pris og leveringstid. AAG kan fungere som sparringspartner allerede i udviklingsfasen.

Profiler kan ekstruderes i løbende meter op til 330 mm i bredden og 90 mm i højden eller max 4 kg pr. meter.

### EKSEMPLER PÅ EKSTRUDEREDE PROFILER

#### Profiler

Cellegummi slanger, Viton cellegummi profiler, fendere, u-profiler med stålindlæg, t-profiler, p-profiler, sneplovskær, co-ekstruderede profiler, klemprofiler, rørbåndprofiler, presseningsprofiler mfl.

#### Firkantprofiler og rundsnor

Firkantprofiler i kvaliteten celle EPDM lagerføres i mange forskellige størrelser og dimensioner. Rundsnor lagerføres i celle EPDM og massiv Nitril.

Derudover kan både firkantprofiler og rundsnore skaffes i kvaliteterne Silikone, Neopren, Nitril og Viton i flere forskellige dimensioner.

Tekniske data - se bagside



## Har du husket lim?

### Rubercement nr. 326

En polychloroprenbaseret letflydende kontaktlim. Vandbestandig og varmefast op til + 80 grader samt kuldebestandig ned til -35 grader.

Anvendes til limninger som kræver stor fugt- og varmebestandighed. Specielt velegnet til gummi, træ, vinylplader, plastlaminat, filt, læder, skumstoffer, beton, glas og metaller mm. Fås i spande af 1 og 5 liter.

### AAG Superlim 25

En stærk sekundlim i tuber af 20 gram.

### AAG Rubber Seal 320

Universal fuge, lim og klæber. Ekstrem vedhæftning/styrke.



Aalborg Gummivarefabrik A/S

## Information og tekniske data

### Tolerancer DS/ISO 3302/1984

#### Tolerancer for ekstruderet gummi

Nominel Dim.	Klasse E1*	Klasse E2*	Klasse E3*
0,0-2,5	0,2	0,35	0,5
2,5-4,0	0,25	0,4	0,7
4,0-6,3	0,35	0,5	0,8
6,3-10,0	0,4	0,7	1,0
10,0-16,0	0,5	0,8	1,3
16,0-25,0	0,7	1,0	1,6
25,0-40,0	0,8	1,3	2,0
40,0-63,0	**	1,6	2,5
63,0-100,0	**	2,0	3,2
Alle mål i mm			
** Tolerancer aftales mellem parterne			

\*Normalt ekstruderes fast/massivgummi efter klasse E2 og cellegummi efter klasse E3.